

Test Değerleri

ÜRÜN CİNSİ TYPE	YOĞUNLUK DENSITY ISO 845 kg/m3	SERTLİK HARDNESS F %40 (ILD method ISO2439) (N)	DEFORMASYON COMPRESSION SET % ISO 1856	ELASTİKİYET RESILIENCE ASTM D 3574 %
SERT				
D15 VATKA	14±2	105±%15	≤ 10	≥ 30
D18 SÜPER BEYAZ	18±2	110±%15	≤ 10	≥ 30
D18 EKO	18±2	140±%15	≤ 10	≥ 30
D20 STD	20±2	145±%15	≤ 6	≥ 30
D22 STD	22±2	175±%15	≤ 6	≥ 30
D25 STD	25±2	200±%15	≤ 6	≥ 35
D26 STD	26±2	180±%15	≤ 6	≥ 35
D26 STD EXTRA	26±2	210±%15	≤ 6	≥ 35
D28 STD	28±2	205±%15	≤ 5	≥ 35
D32 SES	32±2	215±%15	≤ 4	≥ 35
D35 STD	35±3	220±%15	≤ 4	≥ 35
D45 STD	45±3	220±%15	≤ 3	≥ 35
HLB				
D40 HLB	40±3	280±%15	≤ 4	≥ 35
D45 HLB	45±3	280±%15	≤ 4	≥ 35
D50 HLB	50±3	350±%15	≤ 3	≥ 35
YUMUŞAK				
D23 SOFT	22±2	95±%15	≤ 6	≥ 45
D25 HYPER	25±2	70±%15	≤ 6	≥ 45
D25 K.TÜYÜ	25±2	80±%15	≤ 6	≥ 45
D25 K.TÜYÜ EXTRA	25±2	110±%15	≤ 6	≥ 45
D25 ELASTA	25±2	150±%15	≤ 5	≥ 45
D28 YUMUŞAK	28±2	160±%15	≤ 5	≥ 45
D22 GOLD	22±2	120±%15	≤ 6	≥ 45
D30 GOLD	30±2	130 ±%15	≤ 5	≥ 45
D30 DREAM SOFT	30±2	160 ±%15	≤ 5	≥ 45
D28 AQUA	28±2	120±%15	≤ 5	≥ 50
D30 ORANGE	30±2	120±%15	≤ 5	≥ 50
D32 SMOOTH	32±2	120±%15	≤ 5	≥ 50
D32 AQUA	32±2	130±%15	≤ 5	≥ 50
D32 SEY	32±2	160±%15	≤ 5	≥ 50
D35 SOFT TOUCH	35±3	80±%15	≤ 4	≥ 50
D35 YUMUŞAK	35±3	135±%15	≤ 4	≥ 50
D35 YUMUŞAK EXTRA	35±3	170±%15	≤ 4	≥ 50
D45 YUMUŞAK	45±3	155±%15	≤ 3	≥ 55
HR				
D30 HR YUMUŞAK	30±2	120±%15	≤ 6	≥ 50
D35 HR YUMUŞAK	35±3	120±%15	≤ 6	≥ 50
D43 HR YUMUŞAK	43±3	125±%15	≤ 4	≥ 50
D45 HR YUMUŞAK	45±3	160±%15	≤ 4	≥ 50
D30 HR SERT	30±2	160±%15	≤ 6	≥ 50
D35 HR SERT	35±3	160±%15	≤ 6	≥ 50
D40 HR SERT	40±3	180±%15	≤ 4	≥ 50
D45 HR SERT	45±3	200±%15	≤ 4	≥ 50
ÖZEL SERİ				
D50 LATEXY	50±2	110±%15	≤ 5	≥ 65
D40 NATUREX	40±%10	65±%15	≤ 4	NA
D50 NATUREX	50±%10	80±%15	≤ 4	NA
VİSCO				
D35 VISCO	35±3	60±%15	≤ 4	NA
D40 VISCO	40±3	60±%15	≤ 4	NA
D50 VISCO	50±%10	60±%15	≤ 4	NA
D60 VISCO	60±%10	55±%15	≤ 3	NA
D75 VISCO	75±%10		≤ 3	NA
D 85 VISCO	85±%10	75±%15	≤ 3	NA
D100 VISCO	100±%10	85±%15	≤ 3	NA
D50 JEL VISCO	50±%10	60±%15	≤ 4	NA
D60 JEL VISCO	60±%10	55±%15	≤ 4	NA
FR				
D26 FR	26±2	145±%15	≤ 7	≥ 40
D32 FR	32±2	170±%15	≤ 6	≥ 45
D45 FR	45±3	180±%15	≤ 5	≥ 45
D60 VISCO FR	60±%10	55±%15	≤ 3	NA
CMHR				
D30 CMHR	30±2	160±%15	≤ 6	≥ 50
D40 CMHR	40±3	205±%15	≤ 5	≥ 50
UV				
D26 UV	26±2	180±%15	≤ 6	≥ 30
D40 HLB UV	40±3	280±%15	≤ 4	≥ 35
D45 HLB UV	45±3	280±%15	≤ 4	≥ 35
D50 HLB UV	50±3	350±%15	≤ 3	≥ 35